

KL Lijm

Vuurvaste lijm

Omschrijving

FLAMRO® KL is een onbrandbare lijm, vrij van oplosmiddelen en asbest.

Verwerkingsgebied

- Voor het onderling verlijmen van diverse bouwmaterialen.



Levering en verpakking

KL Lijm		
Verpakking	Emmer	Koker
Hoeveelheid	16 kg	0,4 kg
Artikelnummer		
	18-70016	18-70005

KL Lijm

Technische gegevens

Brandweerstand	Niet brandbaar (uitgehard product) A1 volgens EN 13501-1
Kleur	Asfaltgrijs
Pigmenten / vulstoffen	Anorganische pigmenten en vulstoffen.
pH-waarde	ca. 11
Viscositeit	Pasteus, (350–550 dPas bij 20°C – 22°C, Haake Viscotester VT-02).
Bindtype	Silicatische stolling na verdamping van het water.
Consistentie	ca. 64 %
Dichtheid	1600 kg/cm ³ ± 10 %
Droogtijd	8 – 10 uur (20°C / 65% rel. luchtvochtigheid).
Ondergrond	De ondergrond moet stabiel, schoon, vet- en oplosmiddelvrij zijn.
Blootstelling aan vocht	De eigenschappen van de lijm veranderen niet na verloop van tijd bij gebruik binnenshuis.
Verwerkingstemperatuur	15°C – 25°C
Verwerkingsinstructies	Mag niet worden blootgesteld aan vocht en weersinvloeden.
Opslag	Minimaal 1 jaar houdbaar bij kamertemperatuur 5°C - 30°C, in gesloten originele verpakking. Beschermen tegen vorst en direct zonlicht.
Veiligheidsinstructies	Het mengsel is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008. De informatie op de Material Safety Sheet moet in acht worden genomen.
Goedkeuringsdocument	P-MPA-E-98-094